

## SOLDA A FRIO 4:1

**APRESENTAÇÃO:** Massa epóxi bi-componente reforçado com aço. Substitui a solda convencional em múltiplas aplicações. Usinável como aço.

**APLICAÇÃO:** Para manutenção em geral. Repara superfícies quebradas, desgastadas, falhas de fundição, preenche trincas, rachaduras, veda vazamentos. Ideal para unir metais diferentes. Une materiais metálicos e não metálicos. Restaura bombas, válvulas, fixa bucha e pinos guia, constrói modelos e peças.

**MODO DE USAR:** Misture 4 partes do volume de A, com 1 parte em volume de B, com auxílio de uma espátula, até sua total homogeneização. Aplique o mais rápido possível, o endurecimento se inicia no momento da mistura. Misture apenas o necessário para o reparo a ser executado. Se houver sobre será perdida. Após 2 horas em temperatura de 25°C, a mistura já estará sólida, obtendo sua dureza máxima em 24 horas.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

| Aspecto                        | Massa Cinza         |
|--------------------------------|---------------------|
| Sólidos totais, após cura      | 100%                |
| Tempo para manuseio            | 2 horas             |
| Tempo de cura total            | 24 horas            |
| Rendimento (espessura de 1 mm) | 2 kg/m <sup>2</sup> |

**EMBALAGENS:** KIT 1: 0,334 kg + 0,037 kg / KIT 2: 1,670 kg + 0,180 kg

**PRECAUÇÕES:** Trabalhar com EPI's. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.

**VALIDADE:** Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.